

Nº: D22C2013
Data: 03/2022



Certificado de Qualidade

Arame MIG Bobina	Bitola	Lote	Classificação
1100.2003	0,8mm	22006	AWS A5.18 ER 70S 6

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Dimensão Externa	Qualidade da Superfície
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0,08	1,46	0,86	0,018	0,016	0,07	0,019	0,022	0,001	0,001	Qualificado	Qualificado

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resistência a Tração	Tensão de Ruptura	Alongamento %	Temperatura Impacto (-30 °C)	Valor de Impacto J	Raio X
452N/mm ²	502N/mm ²	29	68J	80 82 86	OK

Adelson Gonçalves de Freitas

Qualidade