

## Certificado de Qualidade

### Backing cerâmico

Uso	Modelo/Especificação		Quantidade	
Entrega	28/12/2018	1700.1033 LX-A2	1,500M	
Principal composição	Al2O3	SiO2	MgO	Outros
Conteúdo (%)	25-45	20-40	5-10	5-10
Erro de comprimento	598mm – 603mm			
Padrão	CB/T3715-2013			
Tecnologia de suporte de soldagem de cerâmica				
Item	Padrão		Resultado	
			Média da amostragem	
Espessura (mm)	≤3	±0.20	0,05	
	3-10	±0.40	0,15	
	10-50	±0.60	0,3	
Tecnologia	Absorção água (%)	<0.4	0,03	
	Densidade (G/cm <sup>3</sup> )	> 1.75	1,98	
	Resistente ao fogo (C°)	> 1300	1640	
	Folha de alumínio descasca fora a força	≥0.32N/mm	1.145N/mm	
	Folha de alumínio	1h/25*25*1kg	>=&=24h	
O grau do plano de apoio em 25 * 25mm, <0.2mm.				
A folga de junção do suporte único entre o sulco é <0.3.				
O erro de ângulo do globo de apoio é -1 ".				
O apoio único não vai coxear no sulco da chapa de ferro				
				