

Certificado de Qualidade

Eletrodo Curto SU150

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Elemento	Cu	P	Te
Percentual	Restante	0,007	0,5273

TEMPERA

Especificado	Resultado
Duro	Duro

LIGA

Liga
Cobre Telúrio

ENSAIOS

Escoamento	Resistência a Tração	Alongamento
304 MPa	329 MPa	26 %

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

20°C
88,90 % IACS

DIÂMETRO EXTERNO

Código Sumig	Bitola	Diâmetro externo nominal	Diâmetro externo resultado	Tolerância
0700.1044	Ø 12,70 mm	Ø 12,70 mm	Ø 12,695 mm	+/- 0,04 mm



Samuel Belmonte