

Nº: 23C2003
Data: 06/01/2023



Certificado de Qualidade

Arame MIG	Bitola	Lote	Classificação
1100.2006	1,2mm	22153	AWS A5.18 ER70S-6

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	V	Cu
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0,08	1,45	0,87	0,012	0,016	0,023	0,019	0,001	0,001	0,05

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resistência a Tração N/MM ²	Limite de Ruptura N/MM ²	Alongamento %	Valor de Impacto (-30°C)	Raio X
506	451	29	88	OK


Leandro Zirbes
QUALIDADE